Gascón 483
(C1181ACG) - Cdad. de Bs. As.
✆ (5411) 4861 0450
info@quadri.com.ar
www.quadri.com.ar

DESDE 1861
QUADRI

Colocación de Mosaicos

PREPARACIÓN SUPERFICIE

Una de las ventajas del mosaico es que no requiere carpeta de asiento. Puede colocarse sobre contrapiso común, hormigón o superficie compactada. La mezcla utilizada para el asiento, recomendamos tenga las siguientes proporciones:

- ✓ 1: 1/2: 4 (cal / cemento / arena)
- ✓ 1: 1/2: 4 (cemento de albañilería / cemento / arena)

COLOCACIÓN

a) Distribuya la mezcla en la superficie y corte con la cuchara en los bordes, para que no ascienda en las juntas. Esto es importante, de lo contrario las piedras naturales de la placa podrían absorber el cemento alterando su color.

b) Pinte con una lechada (2 cemento : 1 agua) los bordes de la cara del revés de la placa, dejando sin pintar el centro. Para esto puede utilizar una esponja de goma espuma. Coloque la placa pintada sobre la mezcla y lleve a nivel con suaves golpes.

c) La separación entre cada mosaico, idealmente debe ser de 1,5 mm.

TOMADO DE JUNTAS

Recomendamos realizarlo no antes de las 24 hs y antes de las 48 hs de finalizada la colocación. La junta a llenar debe estar libre de impurezas. Recomendamos la utilización de pastina Quadri, especialmente fabricada para la colocación de mosaicos. Rendimiento: 1 kg. x m2 aprox.

a) Humedecer el piso y la junta: espere que el agua libre desaparezca de la junta y que esta quede solamente húmeda.

b) Vierta la pastina en la zona de trabajo. Distribuya con escoba o escurridor de goma para pisos. Es fundamental asegurarse que la pastina penetre en la totalidad de la profundidad de la junta.

c) Deje la pastina sobre la superficie. En caso de no pulir el piso, retire prolijamente la totalidad sobrante.

d) Para lograr un correcto endurecimiento de la pastina de la junta, es recomendable humedecer la misma y el piso con una llovizna durante 24 horas.

e) No pisar por 48 horas.[1]

[1] Una vez recién colocados los mosaicos pueden presentar diferencias de tono. Esto se debe a cierta humedad residual. Sin embargo, con el uso y su mantenimiento el piso irá adquiriendo uniformidad en el color y brillo.